

КАК СДЕЛАТЬ ЛЫЖИ СВОИМИ РУКАМИ.

- ОХОТНИЧЬИ ЛЫЖИ
- КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ЛЫЖИ
- КАМАСНЫЕ ЛЫЖИ

ОХОТНИЧЬИ ЛЫЖИ

с выпадением глубокого снега походы без лыж в степи и в лесу становятся невозможными. в разных местностях применяются самые различные типы лыж. в сибире охотники эвенки и якуты пользуются короткими лыжами, длиной до плеча, но довольно широкими - до 25 см. непривычному человеку такие лыжи кажутся крайне неудобными. на алтае, в саянах, и на европейском севере россии пользуются лыжами иного типа: они не превышают роста охотника и не бывают по ширине больше 15-18 см.

для лесной охоты лыжи обычно делаются "камасными" - подшитыми с нижней стороны мехом. лучшим камасом считается олений и лосиный. охотиться на неподшитых лыжах - голицах, особенно по пересеченной местности и в горах, - невозможна при подъемах без палок лыжи скользят, охотник быстро утомляется.

выбор лыж определяется тремя основными условиями. в зависимости от рельефа местности, нужны либо голицы, либо камасные лыжи. от характера снежного покрова зависит ширина лыж. для мягких, рыхлых снегов они требуются более широкие, а для плотного снежного покрова - более узкие.

для охоты в лесу нужны короткие лыжи, а в открытых угодьях - подлиннее.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ЛЫЖИ

многие с успехом делают себе хорошие лыжи. материалом для них обычно служит крепкая прямослойная береза. такие деревья чаще всего встречаются на сухих высоких местах. древесину надо заготовить в зимнее время, когда движение соков в дереве приостановлено. дерево обязательно очищается от коры, так как она мешает высыханию древесины и способствует гниению. затем заготовленная по длине лыж тюлька распиливается или раскалывается на бруски. в брусках, из которых делаются лыжи, годовичные слои должны быть расположены дугами к скользящей поверхности.

бруски толщиной по 5 см связываются концами при помощи планочек, а в середину просовывают распорку толщиной около 5-6 см. в таком состоянии бруски сушатся в нежарком месте, чтобы не порвало, в течение 15-20 дней. после того, как бруски достаточно просохнут, на них наносится рисунок лыжи. вся лишняя древесина стесывается начерно, а затем состругивается шерхебелем. после этого приступают к загибанию концов лыж. носки их несколько обжигаются и в течение 40-60 мин распариваются в горячей воде вода все время должна быть очень горячей, для чего в ушат или в кадку через каждые 15-20 мин кладут по два-три раскаленных на огне камня. концы лыж загибают на специальной колодке, придающей изгибу нужный профиль. распаренные концы лыж закрепляют на колодке при помощи струбцинок или планок и веревки. в таком виде лыжи сушатся в нежарком месте, например под потолком, в течение 5-6 дней.




рис 1. план изготовления лыж

просохшие лыжи вынимают из колодки и окончательно отделяют. обработка фасок на верхней плоскости лыж производится при помощи рубанка-горбача или полукруглой стамески. на нижней скользящей поверхности выбирается полукруглый или квадратный желобок. он делается глубиной 4 -5 см и шириной 2 см.

носовый ремень на охотничьих голицах крепится так же. как и на спортивных лыжах. но центр тяжести должен находиться примерно на середине ступни, чтобы задки лыж всегда перевешивали. Это весьма необходимо при ходьбе по мягкому снегу, когда нужно, чтобы лыжи легко управлялись и чтобы охотник продвигался среди кустов бесшумно лыжи, окончательно отделанные с помощью цикли и стеклянной шкурки, нужно пропитать горячей смолой. в крайнем случае верхнюю поверхность лыж можно оставить и белой, но тогда ее надо пропитать горячей олифой.

длина и ширина охотничьих лыж зависят от характера местности, где приходится пользоваться лыжами, массы тела охотника вместе с костюмом и необходимым снаряжением и, наконец, характера снежного покрова.

для того, чтобы ходьба на лыжах на охоте была необременительной, давление на мягкий снег не должно превышать 0,3 кгс/дм², на снег средней плотности - 0,35 кгс/дм² и на плотный - 0,4 кгс/дм².

для правильного выбора типа лыж и их размеров в зависимости от суммарной массы (тело охотника плюс одежда и снаряжение для охоты в степной местности, в лесостепи и в лесу приводится таблице.

масса,	Размеры, мм (рис.1)									
кг	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	О	П
лыжи 1-го типа - степные										
65-80	1900	950	850	300	750	110	5	100	35	40
85-100	2250	1125	1000	300	950	-	-	-	-	-
лыжи 2-го типа - лесостепные										
65-80	1900	950	850	300	750	135	10	115	40	50
85-100	2100	1050	950	300	850	-	-	-	-	-

лыжи 3-го типа - лесные										
65-80	1800	900	775	300	725	150	10	130	45	55
85-100	2000	1000	875	300	825	-	-	-	-	-

снежный покров в течении зимы по степени плотности бывает весьма различным, поэтому каждому охотнику нелишне иметь для себя лыжи двух размеров - один поуже, а другие пошире. пока снег рыхлый, можно пользоваться более широкими лыжами, а когда снег уплотнится - более узкими.

КАМАСНЫЕ ЛЫЖИ

подшитые лыжи изготавливаются из мелкослойной выдержанной ели разумеется, еловая тюлька должна быть достаточно толстой, чтобы вполне прошла ширина лыж тюльку нужно расколоть и из плах вытесать болванки. слои древесины должны быть расположены так же, как и на лыжах-голицах годичными дугами к скользящей поверхности болванки необходимо в течение 20-30 дней просушить, после чего можно приступить к их обработке носковый загиб на подшитых лыжах делается совсем незначительным. носковые ремни - юксы - крепятся через провернутые на месте ступни отверстия. задний конец лыж загибается также слегка середина лыж должна иметь небольшую напругину - выгиб после того как лыжи совсем отделаны, приступают к оклейке их камасами. камасы сшиваются оленьими жилками по ширине лыж, чтобы можно было их натянуть на верхние края лыжи. со стороны мездры камасы, как и нижняя поверхность лыжи, намазываются горячим рыбьим клеем и после этого натягиваются. края камасов с верхней стороны лыжи стягиваются нитками, и в таком состоянии им дают просохнуть когда клей засохнет, излишние кромки камасов с верхней стороны лыжи ровно обрезаются, и лыжи готовы. у лыж, приподнятых на носковом ремне, задний конец должен перевешивать хорошо приклеенный рыбьим клеем камас держится годами. на охотничьих лыжах нелишне сделать отверстия в носках, чтобы иметь возможность привязать их на шнур и тащить за собой. при охоте на лыжах удобно пользоваться одной лыжной палкой. палка должна быть в рост охотника. на нижнем конце у нее приделывается кольцо, как и на спортивных палках. лыжная палка облегчает ходьбу, а при стрельбе из винтовки может заменить и сошки. на лето камасные лыжи нужно связывать скользящей стороной вместе, так же как и голицы, с распорочкой посередине. Чтобы моль не побила камас, нужно обернуть лыжи газетой, пропитанной керосином.